

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Art. **JOKER**



CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE MECHANICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS

RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>TENSILE STRENGTH</i> UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mm ²
SCREPOLATURA DEL FIORE ("prova di scoppio") <i>MEASUREMENT OF GRAIN CRACK STRENGTH OF LEATHER</i> ISO 3379:1976 / UNI 11308	≥ 7 mm
RESISTENZA ALLO STRAPPO <i>TEAR STRENGTH</i> UNI EN ISO 3377-2	≥40 N
RESISTENZA ALLA FLESSIONE CONTINUA <i>FLEXING ENDURANCE</i> UNI EN ISO 5402-1	Prova a secco: 80.000 flessioni Dry flexing: 80.000 cycles Prova ad umido: 20.000 flessioni . Wet flexing: 20.000 cycles Nessun Danno (rottura, screpolatura, distacco, etc..) No break
RESISTENZA DELLA CUCITURA <i>SEAM STRENGTH</i> UNI 10606	≥ 8,0 N/mm
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE <i>MARTINDALE</i> UNI EN 13520- Pressione: 12kPa	Nessuna abrasione dopo 25.600 cicli Degradazione ≥4 No abrasion after 25.600 cycles
ADESIONE DELLE RIFINIZIONE <i>Finishing adesion</i> UNI EN ISO 11644	Prova a secco: ≥3,0 N/10mm Dry finish adesion: ≥ 3.0 N/10mm Prova ad umido: ≥2,0 N/10mm Wet finish adesion: ≥ 2.0 N/10mm

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS

SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO <i>Colour fastness</i> UNI EN ISO 11640	Prova a secco: dopo 100 cicli ≥ 4/5 scala dei grigi Dry colour fastness: after 100cycles ≥ 4/5 grey scale Prova ad umido: dopo 50 cicli ≥ 3/4 scala dei grigi Wet colour Fastness: after 50 cycles ≥ 3/4 grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE LAMPADA AD ARCO DI XENO UNI EN ISO 105-B02 <i>Colour fastness of leather to artificial light</i>	Dopo 48ore variazione in tono ≥ 4/5 scala dei grigi After 48 hours ≥ 4/5 grey scale
MIGRAZIONE NEL PVC PLASTIFICATO UNI EN ISO 15701 <i>Colour fastness to migration into PVC</i>	Lato Fiore e Lato Carne: ≥ 4 scala dei grigi ≥ 4/5 grey scale 5 grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA GOCCIA D'ACQUA UNI EN ISO 15700 <i>Color fastness of leather to the water spotting</i>	Dopo 16 ore ≥ 4 scala dei grigi e nessun rigonfiamento After 16 hours ≥ 4 grey scale. No alone



CONCERIA SABRINA