

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET



Art. **SULLIVAN**

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE
COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS

RESISTENZA ALLA TRAZIONE Tensile Strength UNI EN ISO 3376	> 10 N/mm ²
SCREPOLATURA DEL FIORE (<i>"prova di scoppio"</i>) Measurement of grain crack strength of leather ISO 3379:1976 / UNI 11308	≥ 7 mm
RESISTENZA ALLO STRAPPO Tear strength UNI EN ISO 3377	>20 N
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE LAMPADA AD ARCO DI XENO Colour fastness of leather to artificial light UNI EN ISO 105-B02	>3 scala blu >3Blue Scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO Colour fastness UNI EN ISO 11640	>=3 50 cicli secco Dry colour fastness after 50 cycles: >=3 >=3 20 cicli umido Wet colour fastness after 20 cycles: >=3
MIGRAZIONE NEL PVC PLASTIFICATO Colour fastness to migration into PVC UNI EN ISO 15701	>= 3



CONCERIA SABRINA